

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

SOLUFIX ESPUMA ADESIVA FIXA TUDO é uma espuma adesiva de baixa expansão à base de poliuretano especialmente indicada para colagem de elementos construtivos. A fórmula especial de baixa expansão é ideal para colagem de precisão em EPS, XPS, placa de gesso, drywall, alvenaria, concreto, metais, madeira, cerâmica e alguns plásticos.

DADOS TÉCNICOS

Base química	Polímero de poliuretano
Sistema de cura	Umidade do ar
Temperatura de aplicação	5°C a 35°C
Tempo de trabalho (23°C e 50% UR)	6 ± 2 min
Tempo para corte (23°C e 50% UR)	30 min
Cura completa (23°C e 50% UR)	24 horas
Resistência à tração	0,8 MPa
Temperatura de aplicação	5°C a 35°C
Resistência térmica	-30°C a +80°C

***Os dados acima podem variar conforme a temperatura, umidade, tipo e qualidade do substrato.**

CARACTERÍSTICAS

- Não contém gases propelentes prejudiciais à camada de ozônio;
- Ótima adesão na maioria dos substratos de construção civil, como metal, madeira, gesso, drywall, tijolo e outros (testar previamente).

INDICAÇÕES

- Fixação e isolamento térmico e acústico na construção civil;
- Aplicação em telhados, sótãos, fachadas, fundações, porões, pisos, paredes internas, sobreposições entre pisos, divisórias internas, calhas e rufos;
- Aplicação em elementos estruturais de edifícios, varandas, portas, janelas, tubos, tanques, superfícies redondas, irregulares e ásperas;
- Aplicação em carroceria, reboques de automóveis, barcos, iates, embarcações e outros tipos de veículos marítimos.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

É aconselhada a realização de um pré-teste de adesão em cada superfície, sendo as mesmas preparadas conforme as instruções do fabricante.

A superfície deve estar limpa, livre de poeira, oleosidade, outras impurezas. Superfícies secas e porosas podem ser borrifadas com água (levemente) para favorecer a adesão e acelerar o endurecimento. A temperatura ideal de trabalho é entre 15 e 35°C. Em baixas temperaturas, é indicado colocar o frasco na água (máx. T = 40°C) por 20 minutos.

Antes de usar, agite vigorosamente a lata (em torno de 30 segundos). Remova a tampa de proteção e rosqueie à pistola aplicadora. Para aplicação, vire a lata de cabeça para baixo e libere a espuma pressionando o gatilho. Quando necessário, aplicar a segunda camada após a primeira estar totalmente seca e rígida. A temperatura ideal de aplicação é entre 18°C e 25°C. Unir as superfícies dentro de 5 minutos, esse tempo pode ser menor em ambientes com alta umidade e temperatura.

A espuma curada deve ser protegida de raios UV.

No caso de utilização parcial da lata, limpe a válvula

com Solucleaner Limpador de Espuma ou acetona. Depois de curada a espuma só pode ser removida mecanicamente.

⚠ Qualquer aplicação deve ser testada previamente para assegurar a compatibilidade do produto com o substrato, assim como a qualidade de adesão no mesmo. A preparação da superfície deve ser feita conforme as instruções do fabricante.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Armazene o produto em local seco e fresco, na embalagem original, em temperatura entre 5 e 25°C, protegida da luz solar. Mantenha sempre a lata na posição vertical com a válvula apontada para cima. Condições de armazenamento inadequadas reduzem a validade e a garantia do produto.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Respeite as regras de higiene e segurança no trabalho. Em caso de contato com os olhos lave com água e consulte imediatamente um médico. Use em áreas bem ventiladas. Antes da utilização consulte a Ficha com Dados de Segurança (FDS) deste produto.

IMPORTANTE

Esta Ficha Técnica substitui as versões anteriores. As informações e recomendações contidas neste documento são fornecidas de boa-fé, baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data, bem como em testes confiáveis, em condições adequadas de armazenamento, manuseio e aplicação. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o usuário realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeitos oriundos do processo de fabricação, mas não assumimos a responsabilidade dos resultados ou problemas obtidos por aplicações ou outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e

adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto. Informamos que a empresa pode promover alterações no produto sempre que necessário, sem aviso prévio.

APRESENTAÇÃO

Cor: Bege.

Embalagem: Lata de 750mL/740g.