

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

SOLUFIX PU SOLUZINCO é um selante/adesivo elástico de cura neutra, versátil e com longa durabilidade, especialmente, desenvolvido para aplicações em chapas de aluzinco e galvalume.

DADOS TÉCNICOS

Sistema de cura	Umidade do ar
Densidade	1,45 ± 0,05 g/cm ³
Temperatura de aplicação	5°C a 40°C
Formação de pele	15 ± 5 min
Velocidade de cura	2 mm/24 horas
Dureza Shore A	25 ± 5
Resistência à tração	1,5 MPa
Alongamento na ruptura	500%
Módulo elástico	< 0,40 MPa
Temperatura de trabalho	-60°C a 200°C

*Os dados acima foram testados sob condições padronizadas de umidade e temperatura, sendo: 23 ± 2°C e 50 ± 5% UR.

CARACTERÍSTICAS

- Aparência pastosa;
- Material tixotrópico (não escorre em juntas verticais);
- Fácil aplicação;
- Ótima elasticidade;
- Ótima resistência ao intemperismo e ao envelhecimento;
- Ótima resistência à radiação UV;
- Ótima adesão na maioria dos materiais de construção, tais como concreto, tijolo, pedras naturais e sintéticas, azulejo, cerâmica, madeira, vidro, alumínio, galvalume, aluzinco, ACM e outros (testar previamente).

INDICAÇÕES

- Vedação de juntas em geral;
- Colagem e vedação em calhas, rufos e dutos de ventilação;
- Vedações em esquadrias;
- Vedação em sistemas de ar condicionado;

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

É aconselhada a realização de um teste prévio de adesão em cada superfície, sendo as mesmas preparadas conforme as instruções do fabricante. A superfície deve estar seca, livre de sujidades, graxas, óleos e partículas soltas que podem prejudicar a ancoragem do produto. Superfícies não porosas devem estar livres de qualquer revestimento. Para uma limpeza eficiente, utilize somente álcool isopropílico ou água. Não devem ser utilizados solventes orgânicos, produtos de limpeza que contenham amônia e/ou cloro, soluções ácidas ou abrasivas.

Abra o sachê e corte o bico aplicador conforme o diâmetro desejado. Introduza o sachê no aplicador juntamente com o bico aplicador e aplique o produto. Para proteger área adjacentes utilize fita crepe, removendo-a antes de iniciar a formação de pele. Para um projeto adequado em juntas de dilatação deve ser seguido a relação largura/profundidade e utilizado o corpo de apoio (tarucel).

A temperatura ideal tanto do substrato como do selante é entre 10 e 30°C.

SOLUÇÃO ADESIVOS E SELANTES

Av. Francisco Ferreira da Cruz, 4035, Unidade 12, Eucaliptos,
CEP 83820-293, Fazenda Rio Grande - PR
contato@solucaoselantes.com.br | sac@solucaoselantes.com.br
www.solucaoselantes.com.br | +55 (41) 3268-2837

Depois de curado, o material só poderá ser removido mecanicamente.

Este produto não aceita pintura.

Uma vez aberta a embalagem, o produto deve ser utilizado em curto prazo.

⚠ Qualquer aplicação deve ser testada previamente para assegurar a compatibilidade do produto com o substrato, assim como a qualidade de adesão no mesmo. A preparação da superfície deve ser feita conforme as instruções do fabricante.

DIMENSIONAMENTO DA JUNTA

Para garantir que as características elásticas do produto sejam otimizadas, uma relação largura/profundidade de 2:1 deve ser respeitada, ou seja, para uma junta de 6 mm de profundidade uma largura mínima de 12 mm é requerida.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Armazene o produto em local seco e fresco, em temperatura entre 5 e 25°C na embalagem original. Evite exposição direta ao sol. Exposição a altas temperaturas ou direto ao sol podem iniciar a reação de cura do produto dentro do cartucho.

Condições de armazenamento inadequadas reduzem a garantia do produto. Após aberto evitar qualquer contaminação e entrada de ar. Recomenda-se utilizar dentro de 24 horas.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Respeite as regras de higiene e segurança no trabalho. Antes de utilizar consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto para maiores informações sobre toxicidade, manuseio, estocagem e disposição de resíduos.

IMPORTANTE

Esta Ficha Técnica substitui as versões anteriores. As informações e recomendações contidas neste documento são fornecidas de boa-fé, baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data, bem como em testes confiáveis, em condições adequadas de armazenamento, manuseio e aplicação. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o usuário realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeitos oriundos do processo de fabricação, mas não assumimos a responsabilidade dos resultados ou problemas obtidos por aplicações ou outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto. Informamos que a empresa pode promover alterações no produto sempre que necessário, sem aviso prévio.

APRESENTAÇÃO

Cor: Cinza.

Embalagem: Sachê com 850 g.